



Die regensichere, 5-lagige und diffusionsoffene Permo sec[®] SK perfektioniert als strukturierte Trennlage die Trennung von Metalldeckung und Unterkonstruktion für alle Metaldächer. Der Einsatz empfiehlt sich auch bei innenliegenden Dachrinnen, Dachgauben und Vordächern.

Produktvorteile

- Regensichere 5-lagige Montagedeckung und Drainageebene in einem
- Reduzierung der Schallbelastung
- Verhinderung von Heißwasserkorrosion
- Gleicht Unebenheiten aus (Nägeln, Holzschüsselnungen)
- Ohne jegliches Spezialwerkzeug zu bearbeiten

Einsatzbereich

Permo sec[®] SK ist geeignet für alle hinterlüfteten und nicht hinterlüfteten Metaldächer und Metallfassaden. Es hält durch sein elastisches Gewirk immer sicheren Abstand zwischen regenführender Permo[®] Bahn und Metallschar. Aufgrund des bereits vorkonfektionierten Butyl-Kautschuk-Klebestreifens ist ein Einsatz ab $\geq 3^\circ$ Dachneigung möglich.

Material

5-lagige Vlies-Folien-Kombination, Basis Polyolefin hydrophiert mit Monofilamentgelege

Rollenlänge x Rollenbreite / Rollengewicht

1,5 m x 25 m / ca. 21 kg

Artikel-Nr.

KU 0027-1

Normen

- CE-zertifiziert
- DIN 18339
- DIN 4108
- DIN 68800
- Fachregel ZVDH
- Fachregel ZVSHK

Zugelassene Zusatzprodukte

Winddichtpaket:

- Butylon[®]
- Pasto[®]
- Dunstrohrmanschette

Luftdichtpaket:

- Wallint[®] Luftsperrn
- Klebebänder
- Dunstrohrmanschette

TECHNISCHE DATEN

Flächenbezogene Masse (Gewicht), DIN EN 1849-2	ca. 550 g/m ²	
Farbe Ober-/Unterseite	hellgrau/weiß	
Dicke, werksinterne Prüfung	ca. 0,85 cm	
Brandverhalten, EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Widerstand gegen Wasserdurchgang, EN 1928	W1	
Widerstand gegen Luftdurchgang	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa	
Wasserdampfdurchlässigkeit s _d -Wert, EN 12572	ca. 0,03 m	
Höchstzugkraft längs/quer, EN 12311-1	320 N/5 cm	290 N/5 cm
Dehnung längs/quer, EN 12311-1	5 %	5 %
Nagelausreifestigkeit längs/quer, EN 12310-1	280 N	340 N
Temperaturbeständigkeit	-30 °C / +80 °C	
Wasserdichtheit, EN 20811	> 3000 mm	
UV-Beständigkeit ¹⁾ , Prüfbedg. gemäß EN 13859-1	4 Monate ²⁾	
Selbstklebestreifen	Butyl	

¹⁾ UDB sind kein Dachdeckungsmaterial für den dauerhaften Außeneinsatz und nach Verlegung möglichst schnell einzudecken. ²⁾ Freibewitterung Mittel-Europa TS-09#07-DE-0115. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. [®]Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.